

# 防水、外牆裝飾塗料

## RF-1228

### 固美特質感漆

- 說明：RF-1228 固美特質感漆是具有多變造型的新型水泥基複合塗料，是由陶粉、硅石粉、特殊水泥和多種粉體調和而成。
- 特性：1) 水性材料，環境友善。  
2) 具有良好的耐候性及操作性。
- 用途：適用於建物室內外新舊牆面之墊平層，及各種基面裝飾塗裝。
- 基本性狀：土黃色粉末狀
- 建議配合比：**RF-1228：水 = 20：8.5 ± 0.5**（重量比）  
加水量，視現場情況進行調整。
- 施工方法：1) 被塗物應清潔平坦，表面如有污染應先清除乾淨。  
2) RF-1228 與水混合攪拌均勻後，需靜置 3~5 分鐘使其熟化，才能以石頭漆噴槍等噴塗工具進行施作。  
3) 噴塗於施作面後，至少需間隔 24 小時以上待完全乾燥後，才可進行後續應用施作。

噴塗效果：



# 防水、外牆裝飾塗料

## RF-1228

### 固美特質感漆

建議工序：

底漆	造型層	有色層	多彩造型層	單面層
AC-098 或 SW-P 0.1~0.2kg/m <sup>2</sup>	RF-1228 0.8~1kg/m <sup>2</sup>	RF-147 或 RF-3000 0.3kg/m <sup>2</sup>	MSN 或 SIG 0.8~1.5kg/m <sup>2</sup>	RF-3750 0.1kg/m <sup>2</sup>

施工條件及限制：

- 1) 施工的環境溫度為 10~30°C，施工的空氣濕度為 20~80%，並且在固化過程中，環境溫度不得低於 10°C。
- 2) 基層的表面溫度必須高於露點 3°C 以上，以降低冷凝風險！
- 3) 施工時下雨，風力太強，對塗膜性能及修飾等會造成不良影響，必須停止施工。

可使用時間：90 分鐘 (25°C)

乾燥時間：24 小時 (25°C)

完全固化時間：7 天 (25°C)

建議塗佈量：約 0.8~1 kg/m<sup>2</sup> (加水後重量)  
一包約可噴塗 30~35 平米

包裝量：20 kg/包

儲存安定性：未開封產品須儲存在室內陰涼通風處，保存期限六個月。  
開封後應盡快使用完畢避免受潮硬化。