

## 試驗報告

報告編號: KV-16-01868X 數: 1 OF

報告日期: 105年 03月 17日

委託單位: 善群實業有限公司

產品名稱: 抗靜電面塗

收件日期: 105年 03月 07日

試驗日期: 105年 03月 07日~105年 03月 17日

註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試驗結果
表面阻抗(Ω)	電阻計量測	$2.09 \times 10^{6}$
(100V,1 分鐘)	(表面量測距離 20 cm)	
洩漏阻抗(Ω)	電阻計量測	8.95 × 10 <sup>7</sup>
(100V,1 分鐘)	(接地至表面之電阻)	

\_\_\_\_\_\_

註:試驗樣品由委託單位提供。

--- 000 ----

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

is document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <a href="http://www.sgs.com/en/Tems-and-Conditions/Terms-and