



試驗報告

報告編號：PO-23-00680X
報告日期：2023年08月31日
頁次：第1頁；共1頁

* 供料商：貴宏興業股份有限公司
* 樣品名稱：壓克力彈性水泥
送驗人員：善群實業有限公司(謝耀慶)
* 委託單位：善群實業有限公司
* 聯絡資訊：NA
收件日期：2023年06月02日
試驗日期：2023年06月02日~2023年08月25日
※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	試驗方法
抗彎強度	kgf/cm ²	86	CNS 10639(1983)
抗壓強度	kgf/cm ²	207	
接著強度	kgf/cm ²	27	
吸水率	%	2.0	
透水量	g	6	
長度變化率	%	0.079	

註：配比為樹脂：骨材 = 1：3(重量比)。

----- END -----

本報告結果塗改無效，未經書面許可，不可部分複製，但全文複製除外。
本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，且不得作為法律訴訟之憑證。
本實驗室不提供報告之符合性聲明及量測不確定度，合格之判定以委託單位實際要求為主。
本實驗室不參與抽樣，本報告結果僅對送驗樣品負責，送驗樣品批量及數量等資訊由委託單位提供。
實驗室地址：新北市新莊區幸福東路65號 電話：02-2277-3996 傳真：02-2277-3596


報告簽署人