

試驗報告

報告編號：PO-22-00084C

報告日期：2022年03月21日

頁次：第1頁；共1頁

\* 委託單位：善群實業有限公司  
 \* 聯絡資訊：NA  
 \* 供料商：貴宏興業股份有限公司  
 \* 樣品名稱：壓克力水泥強化劑  
 \* 送驗人員：善群實業有限公司(蘇彥丞)  
 \* 取樣日期：2022年01月22日  
 收件日期：2022年01月22日  
 試驗日期：2022年01月22日~2022年03月16日  
 備註：本樣品由善群實業有限公司郵寄/貨運至本實驗室執行試驗。  
 ※本報告中"\*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

序號	試驗項目		單位	試驗結果	試驗方法
1	拉伸性能	抗拉強度	試驗溫度 23°C	N/mm <sup>2</sup>	2.7
2		斷裂伸長率	試驗溫度 23°C	%	
3	撕裂性能		撕裂強度	N/mm	13
4	接著強度			kgf/cm <sup>2</sup>	29.8
5	吸水率			%	3.66
6	透水量			g	1.52

註：1.TAF 認可範圍：1~3。

2.非 TAF 認可範圍：4~6。

----- END -----