

試驗報告



報告編號：KV-21-08221-1

頁數：1 OF 1

報告日期：110年09月17日

善群實業有限公司

產品名稱：滲透結晶密封劑

送驗廠商：善群實業有限公司

收件日期：110年09月09日

試驗日期：110年09月09日~110年09月16日

備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====
試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
密度(g/cm ³)	CNS 9725(1996) 比重杯法	1.07
耐磨耗(g) (H-18, 1000 g, 500 轉)	有塗佈	0.82
	未塗佈	2.10
吸水率(%)	參照 CNS 10639(1983)	2.39


註：1.試驗試體由委託單位製作提供。

2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。

3.本試驗報告取代 KV-21-08221，原試驗報告作廢，報告修改日期 110年09月17日，更正產品名稱。

----- oOo -----

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準


報告簽署人