

試驗報告

報告編號：PO-20-00170C
報告日期：2020年04月13日
頁次：第1頁；共1頁

* 委託單位：善群實業有限公司
* 聯絡資訊：新北市樹林區柑園街二段122巷1號5樓
* 供料商：善群實業有限公司
* 樣品名稱：PU防水材
送驗人員：善群實業有限公司
收件日期：2020年03月11日
試驗日期：2020年03月11日~2020年04月13日
備註：本樣品由善群實業有限公司郵寄/貨運至本實驗室執行試驗。
※本報告中“*”為客戶提供之資訊

試驗結果：

序號	試驗項目	單位	試驗結果	規範要求值	試驗方法	
1	比重	-	1.42	標示值 ± 0.10	CNS 6986(2010)	
2	硬度(A型/1秒)	Hs	26	20 ~ 40		
3	抗拉強度	kgf/cm ²	30	20 以上		
4	伸長率	%	770	300 以上		
5	撕裂強度	kgf/cm	9	6 以上		
6	100 %彈性模數	kgf/cm ²	6	3 以上		
老化試驗 (70°C, 168 小時)						
7	硬度變化	Hs	+ 1	± 5		
	抗拉強度	kgf/cm ²	35	20 以上		
	伸長率	%	923	300 以上		
	撕裂強度	kgf/cm	11	6 以上		

- 註：1.TAF 認可範圍：1~5、7。
2.非 TAF 認可範圍：6。
3.配比：主劑：硬化劑 = 2：1(重量比)

----- END -----