

試驗報告



報告編號：HV-20-04751

頁數：1 OF 1

報告日期：109年09月02日

委託單位：善群實業有限公司
 製造廠商：善群實業有限公司
 樣品名稱：水性環氧砂漿 WP-220
 送驗人員：善群實業有限公司(程玄杏)
 收件日期：109年08月07日
 試驗日期：109年08月07日~109年09月02日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
抗曲強度(kgf/cm ²) 齡期：7天	參考 ASTM C348-08	68.3

註：1.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。
 #2.配比(重量比)=主劑：硬化劑：水：骨材=1：2：0.3：10。
 3.試體製作日期：109年08月19日
 養護方式：乾養
 養護起始時間：109年08月19日
 養護結束時間：109年09月02日

----- o O o -----

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人