

試驗報告

報告編號：PO-22-00187X
 報告日期：2022年03月17日
 頁次：第1頁；共1頁

* 委託單位：善群實業有限公司
 * 聯絡資訊：NA
 * 供料商：貴宏興業股份有限公司
 * 樣品名稱：水性單組份聚氨酯防水材+玻纖蓆
 * 送驗人員：善群實業有限公司(蘇彥丞)
 * 取樣日期：2022年03月09日
 收件日期：2022年03月09日
 試驗日期：2022年03月09日~2022年03月16日
 備註：本樣品由善群實業有限公司郵寄/貨運至本實驗室執行試驗。
 ※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	試驗方法
抗拉強度	kgf/cm ²	163	參考 CNS 3553(2020) (1A 型, 500 mm/min)
撕裂強度	kgf/cm	122.2	參考 CNS 3559(2007) (無刻痕直角形試片)

- 註：1. 試片製作方法：以模壓裁切成試片。
 2. 試片調節之溫濕度及時間：(23 ± 2)°C、(50 ± 5) %RH，3 小時。
 3. 試驗室溫濕度：19°C、71 %RH。
 4. 抗拉強度/斷裂伸長率結果為試片中位數結果值，試片 1~3 結果分別如下表：

試驗項目	單位	1	2	3
試片厚度中位數	mm	0.80	0.50	0.63
抗拉強度	kgf/cm ²	163	131	202

5. 撕裂強度試片數量：5 片。

----- END -----