

試驗報告

報告編號：PO-20-00852C

報告日期：2020年10月14日

頁次：第1頁；共1頁

*委託單位：善群實業有限公司
 *聯絡資訊：新北市樹林區柑園街二段122巷1號5樓
 *樣品名稱：有色底漆
 收件日期：2020年08月31日
 會驗日期：NA
 試驗日期：2020年08月31日~2020年09月25日
 試驗規範：CNS 4940(2016)水性水泥漆(乳膠漆)(第2種)
 試驗方法：CNS 4940(2016)、CNS 15200-2-4(2018)、CNS 15200-1-1(2007)、
 CNS 15200-4-1(2010)(B法)、CNS 15200-5-11(2010)
 備註：本樣品由善群實業有限公司郵寄/貨運至本實驗室執行試驗。
 ※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	CNS 4940 之第 2 種 規範要求值
容器內狀態	-	攪拌時無堅硬結塊且均勻	攪拌時無堅硬結塊且均勻
研磨細度	μm	30	60 以下
塗裝作業性	-	無礙於刷塗及滾塗作業	無礙於刷塗及滾塗作業
加溫存儲安定性	-	在 50°C 儲存 7 天為安定	在 50°C 儲存 7 天應為安定
乾燥時間(表面乾燥性)	h	2 以內	2 以內
塗膜外觀	-	塗膜外觀正常	塗膜外觀正常
遮蓋力(白色及淺色)	%	100	93 以上
耐水性 (23°C, 去離子水, 72 小時)	-	無異狀	無異狀
耐鹼性 (23°C, 氫氧化鈣飽和溶液, 72 小時)	-	無異狀	無異狀
耐擦洗性	-	能耐 2000 次之擦洗	能耐 2000 次之擦洗
加熱殘份	%	54.6	45.0 以上

註：1.TAF 認可範圍為容器內狀態、乾燥時間(表面乾燥性)、耐水性、耐鹼性、加熱殘份，其餘則否。
 2.樣品為單液。

----- END -----