



試驗報告

報告編號：PO-22-00333X

報告日期：2022年04月25日

頁次：第1頁；共1頁

*委託單位：善群實業有限公司
*聯絡資訊：NA
*供料商：貴宏興業股份有限公司
*樣品名稱：水性壓克力彈性水泥+玻纖蓆
送驗人員：善群實業有限公司(蘇彥丞)
*取樣日期：2022年04月19日
收件日期：2022年04月19日
試驗日期：2022年04月19日~2022年04月20日
※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	試驗方法
抗拉強度	kgf/cm ²	148	參考 CNS 3553(2020) (1A 型, 500 mm/min)
撕裂強度	kgf/cm	201.5	參考 CNS 3559(2007) (無刻痕直角形試片)

註：1. 試片製作方法：以模壓裁切成試片。

2. 試片調節之溫濕度及時間：(23 ± 2)°C、(50 ± 5) %RH，3 小時以上。

3. 試驗室溫濕度：22.2°C、50 %RH。

4. 抗拉強度結果為試片中位數結果值，試片 1~3 結果分別如下表：

試驗項目	單位	1	2	3
試片厚度中位數	mm	0.77	0.65	0.76
抗拉強度	kgf/cm ²	87.0	212	148

5. 撕裂強度試片數量：5 片。

----- END -----


本報告結果塗改無效，未經書面許可，不可部分複製，但全文複製除外。

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，且不得作為法律訴訟之憑證。

本實驗室不提供報告之符合性聲明及量測不確定度，合格之判定以委託單位實際要求為主。

本實驗室不參與抽樣，本報告結果僅對送驗樣品負責，送驗樣品批量及數量等資訊由委託單位提供。

實驗室地址：新北市新莊區幸福東路65號 電話：02-2277-3996 傳真：02-2277-3596


報告簽署人