

試驗報告

報告編號：PO-22-00068C
報告日期：2022年05月17日
頁次：第1頁；共1頁

* 委託單位：善群實業有限公司
* 聯絡資訊：NA
* 供料商：貴宏興業股份有限公司
* 樣品名稱：黑膠(polyurethane)
送驗人員：善群實業有限公司(蘇彥丞)
* 取樣日期：2022年01月13日
收件日期：2022年01月13日
試驗日期：2022年01月13日~2022年05月13日
※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	試驗方法
比重	-	1.48	CNS 6986(2010)
硬度(A型/1秒)	Hs	25	
抗拉強度	kgf/cm ²	31	
伸長率	%	576	
撕裂強度	kgf/cm	19	
100%彈性模數	kgf/cm ²	21	
老化試驗(70°C, 168小時)			
硬度變化(A型/1秒)	Hs	+5	
抗拉強度	kgf/cm ²	33	
伸長率	%	578	
撕裂強度	kgf/cm	26	

----- END -----