

試驗報告

報告編號：PO-21-01095C
報告日期：2022年01月03日
頁次：第1頁；共1頁

*委託單位：善群實業有限公司
*聯絡資訊：NA
*供料商：貴宏興業股份有限公司
*樣品名稱：氯丁橡膠防水材
送驗人員：善群實業有限公司(蘇彥丞)
收件日期：2021年11月10日
試驗日期：2021年11月10日~2021年12月28日
試驗方法：CNS 8644(2014)建築用塗膜防水材(*氯丁二烯橡膠系)
※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目		單位	試驗結果
拉伸性能	抗拉強度	試驗溫度 23°C N/mm ²	2.5
	斷裂伸長率	試驗溫度 23°C %	1420
撕裂性能		撕裂強度 N/mm	14

----- END -----