

試驗報告

報告編號：CB-20-01422C
報告日期：2020年10月29日
頁次：第1頁；共1頁

*委託單位：善群實業有限公司
*聯絡資訊：新北市樹林區柑園街2段122巷1號5樓
*供料商：善群實業有限公司
*樣品名稱：彈性面漆
送驗人員：善群實業有限公司(謝耀慶)
會驗人員：NA
收件日期：2020年10月19日
會驗日期：NA
試驗日期：2020年10月19日~2020年10月28日
試驗方法：CNS 8644(2014)建築用塗膜防水材料(丙烯酸酯橡膠系)
備註：試驗地點同實驗室地址。
※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目		單位	試驗結果
拉伸性能	抗拉強度	試驗溫度 23°C N/mm ²	3.1
	斷裂伸長率	試驗溫度 23°C %	350
	抗拉積	試驗溫度 23°C N/mm	217
	斷裂時夾具間之伸長率	試驗溫度 23°C %	250
撕裂性能	撕裂強度	N/mm	13

----- END -----